SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

Produkt Datenblatt

JUMPER S3

Produktreferenz	Jumper
EN ISO20345:2011	S3 SRC
Grössen	37-47
Gewicht (Gr. 41)	580 gr.

Beschreibung: Lederschuh, wasserabweisend, schwarz, Nylon Mesh Futter, antistatisch, Durchtrittsichere SJ Flex Zwischensohle, Anti-Schock, Anti-Rutsch, S3, Compositekappe, PU/PU- Sohle.

Einsatzbereiche: Industrie, Handwerk

Vorsorge und Wartung des Schuhes: Um das Leben Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir die Schuhe regelmässig zu reinigen und mit entsprechenden Pflegeartikeln zu schützen. Bitte trocknen Sie Ihre Schuhe nicht auf der Heizung oder in der Nähe einer Wärmequelle.

		Beschreibung	Meßeinheit	Ergebnis	EN345 Norm
Gesamter Schuh	Zehenschutz: Compositekappe beständig gegen: einer 200 J Schock, 1500 kg Druck; Sohle: SJ Flex	Schlagfestigkeit (Freiraum nach Einschlag) Beständigkeit gegen Druck (vertikales Spiel nach der Kompression)	Mm Mm	17,5 17	>14 14
	Anti-shock System: Polyurethan niedriger Dichte ; Fersenprofil	Schockabsorbtion im Fersenbereich	J	>34	>20
Oberteil	Nubuck Leder, wasserabweisend, schwarz	Atmungsaktivtät	Mg/m2 Stunde	>2.7	>0,8
	Dicke 1,6mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2	>25	>20
		Wasserabweisend	Minute	>90	<60
Vorderseite	Dicke 1,2mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2	>35	>30
Futter	Nylon Mesh schwarz	Atmungsaktivtät	Mg/cm2 Stunde	>5	>2
Hinterseite	Dicke 1,0mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2	>45	>30
Einlegesohle	Antistatisch, saugfähig, abriebfest und beständig gegen exofliation	Abriebwiderstand	Zyklen	>400	>400
Laufsohle	Antistatisch, doppelte Dichte Polyurethan eingespritzt direkt auf das Oberteil	Abriebwiderstand (Volumensverlust)	Mm3	110	<150
	anti-slip, abriebfest, beständig gegen Mineralöle und schwache Säuren	Ölbeständigkeit (Volumenänderung AV)	%	+1,0	<+12
		Kraftkoeffizient der Laufsohle	-	0,18	>0,15

Unsere Schuhe entwickeln sich ständig, die technischen Daten können sich daher immer ändern.
Alle Produktnamen und auch die Marke Safety Jogger sind registriert und dürfen in keinen Format unter keine Bedingung ohne schriftliche Zustimmung von uns reproduziert werden.